

Calcecanapa® PAN GLUE è un adesivo rasante specifico per l'incollaggio e la successiva finitura di pannelli in fibra di canapa.

DESCRIZIONE

Calcecanapa® Pan Glue è un adesivo rasante specifico per l'incollaggio e la successiva finitura di pannelli in fibra di canapa di tipo Calcecanapa® Pan100.

DESTINAZIONE D'USO

Calcecanapa® Pan Glue per la naturalezza dei suoi componenti è indicato in ogni tipologia d'intervento di nuova costruzione, restauro e bioedilizia.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, consistente, privo di polvere e/o parti instabili. Le superfici devono essere asciutte ed esenti fenomeni di umidità di risalita capillare

MISCELAZIONE

- Impastare preferibilmente con agitatore meccanico a basso numero di giri 8 litri acqua pulita per ogni sacco da 25 kg di Calcecanapa® Pan Glue fino ad ottenere un impasto omogeneo e consistente.
- Lasciare a riposo per 5 minuti e riagitare brevemente.
- Applicare il prodotto entro 2 ore.

POSA IN OPERA

Se il supporto è complanare, applicare su tutta la superficie della lastra mediante spatola a denti larghi. Se il supporto non è complanare, ma presenta irregolarità diffuse comprese tra 10 e 15 mm, applicare sul bordo perimetrale del pannello e a punti centrali, garantendo comunque una superficie minima di incollaggio pari al 40%. Conclusa la fase di fissaggio, si procede alla rasatura armata con rete in fibra alcali resistente 4x5mm, applicando il prodotto a totale copertura delle lastre mediante spatola metallica e in spessore costante di circa 3 mm. A fase plastica ultimata, applicare una seconda mano di rasatura per uniformare la superficie.

Per dettagli consultare il **Manuale di Posa del Cappotto in Fibra di Canapa**.

PROTEZIONE FINALE

A stagionatura avvenuta Calcecanapa® Pan Glue può ricevere finitura e protezione con prodotti a base di calce, di silicati o di silossani. Qualora si desiderasse mantenere l'aspetto naturale del prodotto, proteggere le superfici esterne con polimeri fluorurati o silossanici.

AVVERTENZE

Calcecanapa® Pan Glue si applica con temperature comprese tra +5°C e +30°C. Non usare in pieno sole, sotto la pioggia o con il rischio di gelo nelle 24 ore successive. Pulire gli attrezzi con acqua pulita prima che il prodotto asciughi.

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

Tipo UNI EN 998-1	Malta per scopi generali (GP) per intonaci
Confezione	Sacchi da 25 Kg
Resa teorica	3-4 + 3-4 kg/m ²
Intervallo granulometrico	0 - 1 mm
Lavorabilità a 20 °C	2 ore
Massa Volumica Apparente della malta indurita	1250 kg/m ³
Reazione al fuoco UNI EN 13501	Classe A1
Spessore consigliato	3 mm
Acqua di impasto	31,0%