



Da utilizzarsi in caso di supporti murari non uniformi che necessitano di rasatura o stuccatura prima del tinteggio. Un prodotto in pasta pronto all'uso, composto da grassello di calce e polvere di marmo.

DESCRIZIONE

Rasante in pasta pronta all'uso, composto da grassello di calce invecchiato 48 mesi e aggregato calcareo proveniente dalla stessa cava. L'impiego del grassello di calce conferisce elevata lavorabilità e traspirabilità, favorendo la naturale diffusione dell'umidità ambientale. L'alcalinità della calce contrasta inoltre la formazione e proliferazione di muffe e batteri.

SUPPORTO

Si applica come rasatura/stuccatura su tutti i supporti murari non uniformi. I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. Se si tratta di opere di ripristino, spazzolare accuratamente la superficie al fine di rimuovere le parti in fase di distacco e inumidire la parti.

PREPARAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, non prevede aggiunta di acqua. All'apertura della confezione, l'eventuale acqua superficiale va rimossa e rabboccata dopo l'uso, al fine di conservarlo correttamente per un utilizzo futuro. Mescolare il materiale, a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri, fino a ottenere un impasto omogeneo.

APPLICAZIONE

Stendere, con una spatola di acciaio inox una o due mani di Calcelatte Fondo Rasante in funzione dello spessore desiderato. Attendere 24 ore o completa asciugatura prima di applicare altri prodotti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	Pronto all'uso
Massa volumica	1,6 ± 1,7kg/l
Resa	1kg/m ² a mano (spessore 0,6 mm)
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,06 m
Confezione	Secchi in plastica da 24 kg ca
Granulometria max	0,4 mm
pH	12,5
Temperatura minima di stoccaggio	+2°C ± +36°C. Teme il gelo
VOC (Dir. 2004/42/CE)	30 g/l - cat. A/c, valore limite 2010: 40 g/l



CALCELATTE FONDO RASANTE

SCHEDA TECNICA

AVVERTENZE

- Tutte le finiture a calce vanno protette dall'acqua battente per almeno 48-72 ore dall'applicazione.
- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C per evitare bruschi asciugamenti che ne impedirebbero la regolare carbonatazione e quindi l'indurimento.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo 5°C)
- Il grado di copertura, per effetto della carbonatazione del grassello non è valutabile durante o nell'immediatezza dell'applicazione, ma soltanto a superficie asciutta.
- E' sempre consigliabile effettuare preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto che per valutare copertura, colore e resa.
- Tempo di stoccaggio con imballo chiuso: 12 mesi.
- Si consiglia di conservare eventuali rimanenze di prodotto nell'imballo ben chiuso e possibilmente coperto con acqua.

Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

ULTIMO AGGIORNAMENTO 31/05/2021

