



INTONACHINO A COCCIOPESTO

RICETTA - SCHEDA TECNICA

Grassello di Calce Invecchiato, Cocciopesto e Polvere di Marmo per un intonachino di colore caratteristico del mattone frantumato. La formulazione vitruviana arricchita con cellulosa e gomma naturale, senza alcuna aggiunta di prodotti sintetici.

RICETTA

per ottenere circa
13 kg di intonachino



Grassello di calce invecchiato	PreMix: polvere di marmo, Cocciopesto Rosso, gomma e cellulosa	Acqua
5 Kg	7,5 Kg	0,5 - 1 lt

PREPARAZIONE

Per la preparazione in cantiere, si riporta la formula a partire da grassello di calce e PreMix.

- In un secchio vuoto disperdere con cura le componenti secche (già premiscelate nel Premix da 7,5 kg)
- Aggiungere 5 kg di Grassello di Calce Invecchiato
- Aggiungere 0,5 litri di acqua
- Mescolare con frusta attaccata al trapano, fino ad ottenere un impasto omogeneo
- Attendere 5 minuti e mescolare nuovamente.

Aggiustare il contenuto d'acqua con piccole aliquote progressive fino alla consistenza desiderata.

IMPIEGHI

Realizzazione di intonachini per decorazione di interni e soffitti, in tutti tipi di stanze, tra cui stanze umide, nuove o con supporti precedentemente preparati. È particolarmente adatto per il rivestimento di pareti che necessitano di un buon grado di diffusione del vapore acqueo. Permette di ottenere vari effetti decorativi di pregio in base all'esperienza, il gusto e la creatività dell'applicatore, anche combinando le differenti granulometrie.

APPLICAZIONE

Al momento dell'applicazione, inumidire le superfici con acqua nebulizzata. Applicare con spatola inox con bordi stondati, in due mani, in spessore complessivo di circa 2 mm. Per spessori maggiori di 2 mm, attendere 12 ore prima della nuova applicazione.

Effetto spugnato

Prima che essicchi completamente, rifinire la superficie con frattazzo in spugna umido, eliminando eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.

Effetto lamato

Per un effetto levigato, prima che essicchi completamente, ripassare più volte la superficie con spatola inox per stucchi. Completata la posa, la finitura può essere protetta con prodotto idrorepellente (sapone nero, cera, silossani o fluorurati).





INTONACHINO A COCCIOPESTO

RICETTA - SCHEDA TECNICA

STRUMENTI

Spatola, frattazzo, spugna.

KIT / CONFEZIONE

Tutti i materiali necessari a formulare l'Intonachino sono disponibili in Kit Predosato:

- Grassello di Calce Invecchiato - 1 secchio da 22 kg
- Premix - 4 sacchi da 7,5 kg (Il Premix può essere sostituito con Polvere di Marmo o Sabbia 5kg, Cocciopesto Rosso 2.5g, Cellulosa 10g, Gomma Naturale 10g)

Ogni kit permette di realizzare 4 ricette per un totale di 50 kg di malta, pari a 20 m² di intonachino a cocciopesto applicato in due mani per uno spessore complessivo di circa 2 mm.

CONSERVAZIONE

Conservare le confezioni chiuse e in ambiente asciutto per un periodo non superiore ai 12 mesi. Teme il gelo.

AVVERTENZE

La calce è un materiale a pH alcalino: è necessario proteggere occhi e mani con occhiali e guanti, durante la preparazione e l'applicazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

CARATTERISTICHE CHIMICHE -FISICHE

Tipo	Rivestimento decorativo in pasta a base di grassello di calce invecchiato e polvere di marmo
Colore	Rosso caratteristico
Densità	1.6-1.7 kg/dm ³
Resa (2 mani)	2,5 Kg/m ²
pH	12
Resistenza al fuoco	A1
Granulometria	0,5 mm
Confezione	<ul style="list-style-type: none">• 1 x secchio da 22 kg Grassello di Calce Invecchiato• 4 x sacchetto da 7,5 kg Premix (Polvere di Marmo, Cocciopesto Rosso, Cellulosa, Gomma Naturale)

ULTIMO AGGIORNAMENTO 30/11/21

