



SOTTOFONDO

SCHEDA TECNICA

Il Tadelakt si realizza su un intonaco specifico molto grezzo e preparato con sabbia di granulometria fino a 4 mm. Il sottofondo per l'applicazione del Tadelakt deve essere ruvido, assorbente, e omogeneo; diversamente possono insorgere difficoltà di posa e difetti di carattere estetico e prestazionale.

DESCRIZIONE

Tadelakt Sottofondo è un prodotto specifico per rasare ed uniformare supporti scarsamente assorbenti, lisci, ed è utilizzato come promotore di adesione per i successivi strati di applicazione del Tadelakt. Può essere vantaggiosamente utilizzato su supporti in calcestruzzo, rivestimenti e intonaci minerali, blocchi o pannelli di calcestruzzo cellulare autoclavato*, cartongesso*, ecc. Non è viceversa indicato per rivestimenti organici, inconsistenti, degradati o sfarinanti, su supporti trattati con protettivi idrorepellenti silossanici o su supporti grassi, trattati con cere o disarmanti ecc.

* Attenzione: consultare sempre la nostra assistenza tecnica per valutare il tipo di supporto ammissibile.

COMPONENTI

Tadelakt Sottofondo è un formulato monocomponente in polvere costituito da Calce Idraulica Naturale, inerti selezionati, dosati in opportuna curva granulometrica e additivi capaci di migliorare le doti di applicazione e adesione. La lavorabilità e l'adesività sono ottenute con promotori d'adesione e ritentori d'acqua. Un mix di cariche che includono cocchiopesto e pomice garantiscono ruvidità e ritenzione idrica, per un'applicazione sicura del rivestimento in Tadelakt.

MISCELAZIONE

Mescolare il materiale con un miscelatore a bassa velocità aggiungendo acqua. Lasciarlo riposare per una decina di minuti e impastare nuovamente fino ad ottenere un prodotto omogeneo, senza grumi, e dalla consistenza desiderata.

APPLICAZIONE

L'applicazione del sottofondo si può realizzare di due modi:

- con la spatola dentata da 5 mm in modo uniforme e abbondante, frattazzando e poi passando il rullo in spugna rigida per ottenere un effetto 'buccia d'arancia';
- con intonacatrice manuale a manovella (machine a crepir), in spessore di 4-5 mm, per un effetto 'strollato'. La posa deve in ogni caso garantire un effetto ruvido.

RESA

Circa 1 kg/m² per millimetro. La resa può variare in funzione del supporto.

PULIZIA

Per la pulizia degli attrezzi da residui del sottofondo si usi semplice acqua prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

Prodotto irritante per gli occhi e per la pelle. Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

AVVERTENZE

I supporti devono essere sani, consistenti, liberi da polveri e da parti instabili. Le superfici devono essere asciutte ed esenti dai fenomeni di umidità di risalita capillare. Lavare bene e rimuovere eventuali residui di polvere, olio, grasso dalle superfici. Non può essere utilizzato su supporti trattati con protettivi idrorepellenti silossanici o su supporti trattati con cere o disarmanti.

Non applicare con temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

Non applicare su supporti soggetti a ritiri o fessurazioni poiché il prodotto minerale, per la sua stessa natura, non può sopperire a movimenti strutturali non avendo potere elastico. Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione.

