



Hai un supporto difficile? Vuoi tinteggiare in esterno? Questi i motivi per scegliere una tinta a calce con fissativo all'acqua. Le qualità ecologiche ed estetiche del grassello di calce rimangono inalterate, con il vantaggio della facilità di preparazione e di applicazione.

DESCRIZIONE

Pittura naturale, ecologica, formulata con purissimo Grassello di Calce Invecchiato 48 mesi e Fissativo all'Acqua. La pittura a calce per esterni è proposta in un comodissimo Kit "fai da te", per realizzare la tinta a calce naturale. L'impiego del Grassello di Calce come legante conferisce elevata traspirabilità, favorendo la naturale diffusione dell'umidità ambientale attraverso l'intonaco e la muratura; l'elevata alcalinità della calce, inoltre, contrasta la formazione e proliferazione di muffe e batteri. Questi elementi, uniti all'assenza di sali idrosolubili e cementi, ne fanno il prodotto ideale per tutte le situazioni costruttive che seguono i dettami della bioedilizia ed il restauro storico-architettonico.

SUPPORTI

CalceLatte Easy non è adatta a essere applicata su superfici idrorepellenti (ad esempio già dipinte con smalti o con pitture murali superlavabili). In questi casi, si consiglia di trattare la superficie con CalceLatte Fondo oppure con una rasatura a calce. In ogni caso, il trattamento va effettuato ogni qualvolta il supporto presenti rappezzi di intonaco, sia costituito da materiali eterogenei e/o presenti assorbimenti differenziati.

PREPARAZIONE

- In un secchio vuoto, disperdere 500 g di Fissativo all'acqua in 8 litri d'acqua e mescolare fino a ottenere un liquido lattiginoso.
- Aggiungere 7,5 Kg di Grassello di Calce Invecchiato.
- Mescolare accuratamente, aiutandosi eventualmente con frusta attaccata al trapano.
- La tinta bianca è pronta!
- Per una diluizione perfetta, riempi di tinta la nostra Coppa Ford (la trovo tra gli accessori): alla densità giusta, la coppa si svuota completamente in 12-15 secondi. Se la tinta è troppo densa, aggiungi gradatamente dell'acqua, mescola bene e controlla nuovamente la densità con la Coppa Ford.

APPLICAZIONE

- Inumidisci le pareti con acqua, utilizzando un nebulizzatore (uno "spruzzino" da giardinaggio va bene).
- Applica la tinta a pennello, in 3 mani incrociate: la prima in verticale, la seconda orizzontale, la terza verticale lasciando asciugare bene tra una mano e l'altra.
- Appena applicata, la tinta sembra poco coprente. Non insistere, è naturale: CalceLatte raggiunge il suo completo potere coprente solo quando è del tutto asciutta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	7,5 kg Grassello di calce in 8 l di acqua 500 g Fissativo all'acqua in 8 l di acqua
Massa volumica	1,4 kg/l
Resa	0,2 l/mq per mano secondo l'assorbimento del supporto
Confezione	15 kg Grassello di Calce 1kg Fissativo all'acqua
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,022 (Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001)
pH	12,5
VOC (Dir. 2004/42/CE)	0 g/l Cat. A/c, valore limite 2010= 40/l

NOTE

Usa CalceLatte Easy entro 3 giorni dalla preparazione, mescolando sempre bene prima e durante l'applicazione.

AVVERTENZE

- Tutte le finiture a grassello di calce vanno protette dall'acqua battente per almeno 48-72 ore dall'applicazione.
- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C per evitare bruschi asciugamenti che ne impedirebbero la regolare carbonatazione e quindi l'indurimento.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo 5°C)
- Il grado di copertura e l'eventuale colorazione, per effetto della carbonatazione del grassello non è valutabile durante o nell'immediatezza dell'applicazione, ma soltanto a superficie asciutta.
- E' sempre consigliabile effettuare preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto che per valutare copertura, colore e resa.
- Tempo max di stoccaggio con imballo chiuso: 12 mesi.
- Si consiglia di conservare eventuali rimanenze di prodotto nell'imballo ben chiuso e possibilmente coperto con acqua.

Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.