



CALCELATTE VEGGY

SCHEDA TECNICA

Rispettiamo la scelta vegana, facendo uso di additivi 100% vegetali. Una ricetta fatta solo con amido di riso, olio, acqua e grassello di calce invecchiato. Perché con Veggy nessuno rinunci a tinteggiare a calce, in maniera facile e soprattutto sana.

DESCRIZIONE

Pittura naturale, ecologica, formulata con purissimo Grassello di Calce Invecchiato 48 mesi, Amido di Riso WAXY e Olio Siccativo. La pittura a calce vegana è proposta in un comodissimo Kit "fai da te", per realizzare la tinta a calce naturale. L'impiego del Grassello di Calce come legante conferisce elevata traspirabilità, favorendo la naturale diffusione dell'umidità ambientale attraverso l'intonaco e la muratura; l'elevata alcalinità della calce, inoltre, contrasta la formazione e proliferazione di muffe e batteri. Questi elementi, uniti all'assenza di sali idrosolubili e cementi, ne fanno il prodotto ideale per tutte le situazioni costruttive che seguono i dettami della bioedilizia ed il restauro storico-architettonico.

SUPPORTI

CalceLatte Veggy non è adatta a essere applicata su superfici idrorepellenti (ad esempio precedentemente dipinte con smalti o con pitture murali superlavabili). In questi casi, lo strato preesistente va eliminato o trattato con CalceLatte Fondo Aggrappante, a pennello o rullo, oppure con rasature a calce, da applicare con frattazzo americano d'acciaio.

In ogni caso il trattamento va effettuato ogni qualvolta il supporto presenti rappezzi di intonaco, sia costituito da materiali eterogenei con assorbimenti differenziati, o sia intonacato a gesso.

PREPARAZIONE

- In una pentola di acqua fredda (circa 2 litri) sciogli 100 grammi di Amido di Riso Waxy.
- Aggiungi 1 cucchiaino di zucchero. Metti a scaldare per circa 10 minuti, mescolando, fino a ottenere un liquido piuttosto denso. Spegni il fuoco.
- In una tazza, disperdi 50 g di Olio Siccativo e un cucchiaino abbondante di sapone liquido neutro, mescola bene.
- Versa 7,5 kg di Grassello di Calce invecchiato in un secchio vuoto e aggiungi il contenuto della pentola e il contenuto della tazza, mescola energicamente, meglio con la frusta attaccata al trapano.
- Aggiungi circa 8 litri acqua e mescola ancora bene.
- Per una diluizione perfetta, usa la Coppa Ford (la trovi tra gli accessori): alla densità giusta, la coppa si svuota completamente in 12-15 secondi.

APPLICAZIONE

- Inumidisci le pareti con acqua, utilizzando un nebulizzatore (uno "spruzzino" da giardinaggio va bene).
- Applica CalceLatte Veggy a pennello, in 3 mani incrociate: la prima in verticale, la seconda orizzontale, la terza verticale lasciando asciugare bene tra una mano e l'altra.
- Appena applicata, la tinta sembra poco coprente. Non insistere, è naturale: CalceLatte Veggy raggiunge il suo completo potere coprente solo quando è del tutto asciutta.





CALCELATTE VEGGY

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	7,5 kg Grassello di calce in 8 l di acqua 100 g Amido di riso Waxy in 2 l di acqua
Massa volumica	1,4 kg/l
Resa	0,2 l/mq per mano secondo l'assorbimento del supporto
Confezione	15 kg Grassello di Calce 250 g Amido di Riso Waxy 125 g Olio Siccativo
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,022 (Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001)
pH	12,5
VOC (Dir. 2004/42/CE)	0 g/l Cat. A/c, valore limite 2010= 40/l

NOTE

Usa CalceLatte Veggy entro 3 giorni dalla preparazione, mescolando sempre bene prima e durante l'applicazione.

PROTEZIONE

In caso di superfici a esposizione diretta agli agenti atmosferici o in ambienti in cui è previsto diretto contatto l'acqua, proteggere CalceLatte Veggy con trattamento idrorepellente a base di Sapone Nero o prodotto idrorepellente specifico per la calce (contattare nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni).

AVVERTENZE

- Tutte le finiture a grassello di calce vanno protette dall'acqua battente per almeno 48-72 ore dall'applicazione.
- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C per evitare bruschi asciugamenti che ne impedirebbero la regolare carbonatazione e quindi l'indurimento.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo 5°C)
- Il grado di copertura e l'eventuale colorazione, per effetto della carbonatazione del grassello non è valutabile durante o nell'immediatezza dell'applicazione, ma soltanto a superficie asciutta.
- E' sempre consigliabile effettuare preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto che per valutare copertura, colore e resa.
- Tempo max di stoccaggio con imballo chiuso: 12 mesi.
- Si consiglia di conservare eventuali rimanenze di prodotto nell'imballo ben chiuso e possibilmente coperto con acqua.

Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

