



CALCELATTE FONDO AGGRAPPANTE

SCHEDA TECNICA

Da utilizzarsi in caso di supporti difficili:
vecchie pitture lavabili, cartongesso, calceltruzzo ecc.
Un prodotto all'acqua composto solo da quarzo, polvere di marmo e
microemulsione acrilica. Il fondo ideale per imbiancare a calce su ogni superficie.

DESCRIZIONE

Prodotto all'acqua ecologico, composto da quarzo, polvere di marmo, cellulosa vergine e microemulsione acrilica.

SUPPORTO

Si applica su vecchie pitture lavabili, cartongesso, cemento armato, copertura colori scuri, pareti molto sporche e in tutti i casi dove i supporti, interni o esterni, non sono adatti a ricevere finiture a base di calce. Il fondo va utilizzato anche quando il supporto presenta rappezzi di intonaco o sia costituito da materiali eterogenei con assorbimenti differenziati, in particolare a base di gesso.

PREPARAZIONE

Versare 7 Kg di Fondo Aggrappante in 2 litri di acqua potabile. Mescolare accuratamente fino ad ottenere una consistenza omogenea.

APPLICAZIONE

- Superfici nuove: applicare una mano uniforme di Calcelatte Fondo Aggrappante, a pennello e/o rullo con andamento verticale. Attendere almeno 30 minuti quindi procedere con il tinteggio secondo le nostre ricette.
- Superfici esistenti, incoerenti o sfarinanti, trattate a cera: carteggiare e/o pulire bene la superficie, applicare una mano uniforme di Calcelatte Fondo Aggrappante, a pennello e/o rullo con andamento verticale, attendere almeno 30 minuti quindi procedere con il tinteggio secondo le nostre ricette.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	max 30% acqua
Massa volumica	1,55 ± 0,05 kg/l
Resa	circa 50 mq ogni confezione
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,06 Rif. UNI EN ISO 7783-2:2001
Confezione	Secchio da 7 Kg
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C.
VOC (Dir. 2004/42/CE)	12 g/l - cat. A/g, valore limite 2010 30 g/l





CALCELATTE FONDO AGGRAPPANTE

SCHEDA TECNICA

AVVERTENZE

- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 10°C o superiori a 30°C, con un'umidità relativa inferiore all'85% anche nelle 24 ore successive.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo 5°C) e da caldo eccessivo (superiore a 30°).
- Tempo max di stoccaggio con imballo chiuso: 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi.
- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso lavare abbondantemente con acqua.

Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

