



CALCELATTE EASY

PREPARAZIONE

Vuoi tinteggiare in esterno?

Scegli Calcelatte Easy: la tinta a calce con fissativo all'acqua. Le qualità ecologiche ed estetiche del Grassello di Calce rimangono inalterate, con il vantaggio della facilità di preparazione e di applicazione.

PREPARAZIONE TINTA BIANCA

per imbiancare fino a 25 mq
(in 2/3 mani)



Calcelatte Easy	Fissativo all'Acqua	Acqua
7,5 kg (mezza confezione)	0,5 litri (mezza confezione)	6-8 litri

- In un secchio vuoto da 15 litri, disperdere 0,5 litri (mezza confezione) di Fissativo all'Acqua in 6 litri d'acqua e mescolare fino a ottenere un liquido lattiginoso.
- Aggiungere 7,5 Kg di Calcelatte Easy (mezza confezione). Mescola bene con l'aiuto di un Mescolatore da Trapano fino ad ottenere un liquido denso e omogeneo.
- Se la tinta è troppo densa, aggiungere gradualmente 1-2 litri di acqua, mescolando bene. Per la giusta 'diluizione', usa la Coppa Ford: la densità ideale per applicare la tinta a pennello si raggiunge quando la coppa si svuota completamente in 12-15 secondi.
- Ora la tinta bianca è pronta!

QUANTA TINTA SI OTTIENE

Con le indicazioni di questa ricetta prepari 1 secchio di tinta bianca, necessaria per imbiancare in 2/3 mani fino a 25 metri quadri. Per il secondo secchio, ripeti la preparazione. Con un kit di Calcelatte Easy prepari 2 secchi di tinta e potrai tinteggiare fino a 50 metri quadri di parete.

COLORAZIONE

Calcelatte Easy può essere colorato con *Calcelatte Pigmenti in Pasta* o *Calcelatte Pigmenti in Polvere*. Per maggiori dettagli consultare le rispettive schede tecniche.





CALCELATTE EASY

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Calcelatte Easy si applica su intonaci di nuova e vecchia realizzazione, vecchie pitture e rivestimenti asciutti, compatti, assorbenti e coesi.

In caso di supporti 'chiusi' poco assorbenti (cartongesso o pareti già dipinte con pitture superlavabili, ecc) oppure supporti costituiti da materiali eterogenei che determinano assorbimenti differenziati, preparare il supporto con una mano di Calcelatte Fondo Aggrappante. Fessure, screpolature, buchi devono essere chiusi con Calcelatte Fondo Rasante.

In caso di dubbi sulla preparazione del supporto, consultare le pagine Guide e Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.

APPLICAZIONE

La tinta a calce si applica a pennello con pennellate veloci e incrociate.

- Prima di ogni mano, inumidisci leggermente le pareti con acqua, utilizzando uno "spruzzino" da stiro/giardinaggio.
- Applica la tinta in 2/3 mani, applicando la mano di tinta successiva solo quando la precedente è completamente asciutta, indicativamente dopo 6-12 ore.

Appena applicata, la tinta è semitrasparente. Non insistere, è naturale: la calce raggiunge il suo completo potere coprente quando è del tutto asciutta.

In caso di dubbi sull'applicazione, consultare le pagine Guide e Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.

PROTEZIONE

In caso di superfici a esposizione diretta agli agenti atmosferici o in ambienti in cui è previsto diretto contatto l'acqua, proteggere Calcelatte Easy con trattamento idrorepellente a base di Sapone Nero o prodotto idrorepellente specifico per la calce. In caso di dubbi sulla protezione, consultare le pagine Guide e Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.

STRUMENTI

Secchio vuoto 15 litri	Mescolatore da trapano	Coppa Ford densimetro	Pennello ovale	Pennello tondo
				



CALCELATTE EASY

PREPARAZIONE

AVVERTENZE

- La calce è un materiale alcalino: proteggiti con occhiali e guanti durante la preparazione e l'applicazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Vedi Scheda di Sicurezza
- E' sempre consigliabile effettuare preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto che per valutare copertura, colore e resa.
- Si consiglia di conservare eventuali rimanenze di prodotto nell'imballo ben chiuso e possibilmente coperto con acqua.
- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C per evitare bruschi asciugamenti che ne impedirebbero la regolare carbonatazione e quindi l'indurimento.
- Le superfici tinteggiate vanno protette dall'acqua battente per almeno 72 ore dall'applicazione.

ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/04/2023

