



Vuoi tinteggiare in esterno?

Scegli Calcelatte Easy: la tinta a calce con fissativo all'acqua. Le qualità ecologiche ed estetiche del Grassello di Calce rimangono inalterate, con il vantaggio della facilità di preparazione e di applicazione.

DESCRIZIONE

Pittura naturale, ecologica, formulata con purissimo Grassello di Calce Invecchiato 48 mesi. Indicata per ottenere superfici dall'aspetto leggermente sfumato ed ombreggiato, conferisce quell'aspetto elegantemente mosso e vibrato tipico della nostra architettura storica. L'impiego del Grassello di Calce come legante conferisce elevata traspirabilità, favorendo la naturale diffusione dell'umidità ambientale attraverso l'intonaco e la muratura; l'elevata alcalinità della calce, inoltre, contrasta la formazione e proliferazione di muffe e batteri. Questi elementi ne fanno il prodotto ideale per tutte le situazioni costruttive che seguono i dettami della bioedilizia ed il restauro storico-architettonico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Calcelatte Easy si applica su intonaci di nuova e vecchia realizzazione, vecchie pitture e rivestimenti asciutti, compatti, assorbenti e coesi.

In caso di supporti 'chiusi' poco assorbenti (cartongesso o pareti già dipinte con pitture superlavabili, ecc) oppure supporti costituiti da materiali eterogenei che determinano assorbimenti differenziati, preparare il supporto con una mano di Calcelatte Fondo Aggrappante. Fessure, screpolature, buchi devono essere chiusi con Calcelatte Stucco Rasante. In caso di dubbi sulla preparazione del supporto, consultare le pagine Guide e Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.

PREPARAZIONE

In un secchio vuoto da 15 litri, disperdere 0,5 litri di Fissativo all'Acqua (mezza confezione) in 6 litri d'acqua e mescolare fino a ottenere un liquido lattiginoso.

Aggiungere 7,5 Kg di Calcelatte Easy (mezza confezione). Mescolare accuratamente, aiutandosi con un Mescolatore da Trapano fino ad ottenere un liquido denso e omogeneo. Se la tinta è troppo densa, aggiungere gradualmente 1-2 litri di acqua, mescolando bene. Per la corretta 'diluizione', utilizzare la Coppa Ford: la densità ideale per applicare la tinta a pennello si raggiunge quando la coppa si svuota completamente in 12-15 secondi. Con le indicazioni di questa ricetta si prepara un secchio di tinta bianca necessario per imbiancare in 2/3 mani fino a 25 metri quadri. Per il secondo secchio, ripetere la preparazione. Con un kit di Calcelatte Easy si preparano 2 secchi di tinta per tinteggiare fino a 50 metri quadri di parete.

COLORAZIONE

Calcelatte Easy può essere colorato con Calcelatte Pigmenti in Pasta o Calcelatte Pigmenti in Polvere. Per maggiori dettagli consultare le rispettive schede tecniche.

APPLICAZIONE

La tinta a calce si applica a pennello con pennellate veloci e incrociate.

Prima di ogni mano, inumidire leggermente le pareti con acqua, utilizzando un nebulizzatore. Applicare la tinta in 2/3 mani, applicando la mano di tinta successiva solo quando la precedente è completamente asciutta, indicativamente dopo 6-12 ore.

Appena applicata, la tinta è semitrasparente: la calce raggiunge il suo completo potere coprente quando è del tutto asciutta. In caso di dubbi sull'applicazione, consultare le pagine Guide e Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.



CALCELATTE EASY

SCHEDA TECNICA

PROTEZIONE

In caso di superfici a esposizione diretta agli agenti atmosferici o in ambienti in cui è previsto diretto contatto l'acqua, proteggere Calcelatte Easy con trattamento idrorepellente a base di Sapone Nero o prodotto idrorepellente specifico per la calce (contattare nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione (Kit)	Calcelatte Easy - 1 Secchio da 15 Kg Fissativo all'Acqua - 1 confezione da 1 litro
Diluizione	12-16 litri ogni Kit
Resa	circa 50 mq ogni Kit
Permeabilità al vapore d'acqua	alta (Sd) = 0,022 (Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001)
pH	12,5
Massa volumica	1400 g/l
VOC (Dir. 2004/42/CE)	0,06 g/l Cat. A/c, valore limite 2010= 40/l
Granulometria	Fine
Tempo di stoccaggio	max 12 mesi in imballo chiuso al riparo dal gelo

AVVERTENZE

- La calce è un materiale alcalino: proteggiti con occhiali e guanti durante la preparazione e l'applicazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Vedi Scheda di Sicurezza
- E' sempre consigliabile effettuare preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto che per valutare copertura, colore e resa.
- Si consiglia di conservare eventuali rimanenze di prodotto nell'imballo ben chiuso e possibilmente coperto con acqua.
- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C per evitare bruschi asciugamenti che ne impedirebbero la regolare carbonatazione e quindi l'indurimento.
- Le superfici tinteggiate vanno protette dall'acqua battente per almeno 72 ore dall'applicazione.

Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

