



CALCELATTE STUCCO RASANTE

SCHEDA TECNICA

Da utilizzarsi in caso di supporti murari che necessitano di stuccatura e rasatura, prima del tinteggio. Un prodotto in pasta pronto all'uso, composto da Grassello di Calce Invecchiato e polvere di marmo.

DESCRIZIONE

Stucco - Rasante in pasta, composto da Grassello di Calce Invecchiato 48 mesi e aggregato calcareo. L'impiego di Grassello di Calce conferisce elevata lavorabilità e traspirabilità, favorisce la naturale diffusione dell'umidità e contrasta la formazione di muffe e batteri.

SUPPORTO

Si applica su supporti murari interni ed esterni
I supporti nuovi devono essere asciutti e stagionati. Se si tratta di opere di ripristino, pulire accuratamente le superfici e rimuovere le parti in distacco.

PREPARAZIONE

Prodotto pronto all'uso. Mescolare il materiale, a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri, fino a ottenere un impasto omogeneo.

APPLICAZIONE

Inumidire il supporto prima dell'applicazione.
Stendere con una spatola di acciaio inox, in una o due mani, a rasare e in strato sottile. Lo spessore della singola mano non deve superare il millimetro.
Il prodotto può essere usato come finitura ad effetto materico, applicato a spatola o a pennello (a pennello, diluire con acqua al 10-20%)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	Pronto all'uso
Massa volumica	1,6 kg/l
Resa	0,8 kg/m ² a mano (spessore 0,5 mm)
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,06 m
Confezione	Secchio da 15 kg
Granulometria max	0,4 mm
pH	12,5
Temperatura minima di stoccaggio	+2°C ± +36°C. Teme il gelo
VOC (Dir. 2004/42/CE)	30 g/l - cat. A/c, valore limite 2010: 40 g/l





CALCELATTE STUCCO RASANTE

SCHEDA TECNICA

AVVERTENZE

- Tutte le finiture a calce vanno protette dall'acqua battente per almeno 48-72 ore dall'applicazione.
- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C per evitare bruschi asciugamenti che ne impedirebbero la regolare carbonatazione e quindi l'indurimento.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo 5°C)
- Il grado di copertura, per effetto della carbonatazione del grassello non è valutabile durante o nell'immediatezza dell'applicazione, ma soltanto a superficie asciutta.
- E' sempre consigliabile effettuare preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto che per valutare copertura, colore e resa.
- Tempo di stoccaggio con imballo chiuso: 12 mesi.
- Si consiglia di conservare eventuali rimanenze di prodotto nell'imballo ben chiuso e possibilmente coperto con acqua.

Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

