



Intonaco grezzo di fondo contenente inerti di granulometria fino a 2 mm. Il supporto ideale per l'applicazione del Tadelakt deve essere ruvido e assorbente; diversamente possono insorgere difficoltà di posa e difetti di carattere estetico e prestazionale.

## DESCRIZIONE

Tadelakt Sottofondo è un prodotto specifico per rasare ed uniformare supporti scarsamente assorbenti e/o lisci. E' impiegato come promotore di adesione per i successivi strati di applicazione del Tadelakt. Può essere utilizzato su supporti in calcestruzzo, rivestimenti e intonaci minerali, blocchi o pannelli di calcestruzzo cellulare autoclavato. Consultare sempre la nostra assistenza tecnica per valutare il tipo di supporto ammissibile.

## COMPONENTI

Tadelakt Sottofondo è un formulato monocomponente in polvere costituito da Calce Idraulica Naturale, sabbia, cocciopesto e additivi specifici capaci di migliorare le doti di applicazione e adesione. Garantisce ruvidità e ritenzione idrica per un'applicazione sicura del rivestimento in Tadelakt.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere sani, consistenti, liberi da polveri e da parti instabili. Le superfici devono essere asciutte ed esenti dai fenomeni di umidità di risalita capillare. Lavare bene e rimuovere eventuali residui di polvere, olio, grasso dalle superfici. Non può essere utilizzato su supporti trattati con protettivi idrorepellenti o su supporti trattati con cere o disarmanti.

## PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Mescolare il prodotto con un miscelatore a bassa velocità aggiungendo acqua. Lasciarlo riposare per una decina di minuti e impastare nuovamente fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi, e dalla consistenza desiderata.

## APPLICAZIONE

L'applicazione del Sottofondo deve garantire un effetto ruvido.

Si può realizzare di due modi:

- con la spatola dentata da 5 mm in modo uniforme, cui segue frattazzatura e successivo passaggio di rullo in spugna rigida per ottenere un effetto "buccia d'arancia";
- con intonacatrice manuale a manovella tipo *machine a crepir*, in spessore di 5 mm, per un effetto 'strollato'.

## CONFEZIONE

Sacchi da 25 Kg.

## RESA

Circa 1,25 kg/m<sup>2</sup> per millimetro. Applicazione in spessore di 5 mm. Il consumo può variare in funzione del supporto.

## PULIZIA

La pulizia degli attrezzi da residui del Tadelakt Sottofondo si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

## CONSERVAZIONE

Mantenere il prodotto in ambiente secco, fresco e al riparo dal gelo.



## SOTTOFONDO

SCHEDA TECNICA

### SICUREZZA

Prodotto irritante per gli occhi e per la pelle. Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

### AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione.

Non applicare su supporti soggetti a ritiri o fessurazioni poiché il prodotto minerale, per la sua stessa natura, non può sopperire a movimenti strutturali non avendo potere elastico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Granulometria (UNI EN 1015-1)</b>	0-2 mm
<b>Acqua di impasto</b>	0,2-0,3 l/kg
<b>Massa volumica (UNI EN 1015-10)</b>	1650 kg/m <sup>3</sup>
<b>Modulo a compressione (UNI EN 1015)</b>	categoria CSI
<b>Adesione (UNI EN 1015-12)</b>	0,3 N/mm <sup>2</sup> FP-B
<b>pH</b>	12,5
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	A1
<b>Confezione</b>	25 kg
<b>Resa</b>	1,25 kg/m <sup>2</sup> per millimetro

ULTIMO AGGIORNAMENTO 12/01/2024

