



GRASSELLO DI CALCE INVECCHIATO CALCICO - 12 MESI

SCHEDA TECNICA

CL 90-S PL (UNI EN 459-1:2010)

Alto contenuto di calcio

Cottura "dolce" a legna

Invecchiato 12 mesi in fossa

Colore bianco assoluto

Ideale per finiture di pregio

Elevata plasticità, ottima resa

Libero al 100% da additivi

DESCRIZIONE

Grassello di Calce Calcico, micronizzato e invecchiato in fossa per 12 mesi. L'elevato contenuto di calcio, la cottura "dolce" a legna e il lungo invecchiamento garantiscono una calce "grassa" di qualità, eccezionalmente bianca e pura, ideale per lavorazioni di pregio ad alta traspirabilità e durabilità.

ORIGINE

Calcare purissimo al 99% di carbonato di calcio, microcristallino, di colore bianco, stratificato in banconi spessi 1-2 m e senza discontinuità sedimentografica. Viene estratto nella zona di Fasano (BR), appartiene al Periodo Cretaceo Piano Senoniano incluso nella formazione dei calcari di Altamura, particolarmente apprezzati come materiali da costruzione.

COTTURA

Il calcare è cotto in fornaci continue a tino verticale, a tiraggio naturale e fiamma indiretta. Il combustibile, scarti di legno non trattato in piccola pezzatura, brucia in 4 focolari laterali, sopra una griglia da cui si separano le ceneri. La cottura avviene in 5-6 giorni a circa 900°C (cottura dolce).

SPEGNIMENTO

La calce viva in zolle è spenta mediante processo a umido, in condizioni di eccesso d'acqua, con idratatore meccanico, un cilindro orizzontale ruotante con pale interne la cui azione ottimizza l'idratazione delle particelle di ossido di calcio.

INVECCHIAMENTO

Il processo di maturazione del grassello di calce è condotto in vasche in cemento parzialmente interrate, sigillate, come stabilito dal DTGI (Disciplinare Tecnico Grassello di Calce Invecchiato) e in condizioni anaerobiche, controllato da personale qualificato.

CERTIFICAZIONE

Marcatura CE (UNI EN 459-1:2010): CL 90-S PL

IMPIEGHI

Legante aereo per la preparazione di malte da muratura, allettamento o intonaco ad elevato grado di traspirabilità. Particolarmente indicato come base per realizzazione di finiture di pregio.

CONSERVAZIONE

Il prodotto non ha limite di conservazione se stoccato in ambienti protetti dall'esposizione diretta al sole e dal gelo e in confezione integra e/o lontano dal contatto diretto con l'aria. Una volta aperta la confezione, lasciare sempre uno strato sottile d'acqua in superficie e mantenere il coperchio ben chiuso.

CONFEZIONI

Secchi in polietilene da 21 kg ca. Imballo su euro pallet.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e in tutti i casi di rischio di gelo. Non applicare a temperature superiori a 30°C, su superfici direttamente esposte al sole, in ambienti eccessivamente ventilati e in tutti i casi di rischio di rapida asciugatura.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è irritante per gli occhi e per la pelle. Usare dispositivi di protezione adeguati, guanti, occhiali, ecc. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.





GRASSELLO DI CALCE INVECCHIATO CALCICO - 12 MESI

SCHEDA TECNICA

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Sospensione acquosa di $\text{Ca}(\text{OH})_2$
Colore	Bianco
pH	12,4 (sol. satura acquosa a 20°C)
Solubilità	1,8 g/l (sul secco) a 25°C
Massa vol. apparente	1300 kg/m ³
Acqua libera	47,3%
Perdita al fuoco (1050 °C)	60,6%
CaO+MgO	97- 99 % (dopo perdita al fuoco)
MgO	< 0,1 %
CO ₂	1-2 %
SO ₃	< 0.1 %
Impurità (SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃)	< 1 %

ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/06/2025