



GRASSELLO DI CALCE INVECCHIATO CALCICO - 60 MESI

SCHEDA TECNICA

Forno tradizionale
Cottura a fascine di legna
Spegnimento manuale
Invecchiato 60 mesi in fossa

Ideale per intonaci e tinte a calce
Ottimo per tinte a calce
100% libero da additivi
100% Made in Italy

DESCRIZIONE

Grassello di Calce Calcico, cotto a legna in una fornace storica, spento manualmente, filtrato e invecchiato in fossa per 60 mesi. La cottura “dolce” a legna, la selezione “pietra per pietra” del calcare e il lungo invecchiamento sono fattori che garantiscono una calce “grassa” di eccellente qualità, bianca e pura, ideale per lavorazioni di pregio quali stucchi, marmorini, intonaci e la preparazione di tinte a calce ad elevata traspirabilità e durabilità.

ORIGINE

Calcare di Esino, di epoca triassica, selezionato manualmente lungo la conoide alluvionale del massiccio della Concarena (BS), formata dal torrente Blè.

COTTURA

Il calcare è cotto in una fornace storica discontinua con volta autoportante, alimentata con fascine di legna. La cottura si protrae ininterrottamente per 6-8 giorni.

SPEGNIMENTO

Lo spegnimento della calce viva è condotto manualmente, in bagnoli in legno di tipo tradizionale, con il metodo noto come ‘aspersione’.

INVECCHIAMENTO

Il processo di maturazione del grassello di calce è condotto in vasche in parzialmente interrato, sigillate, come stabilito dal DTGI (Disciplinare Tecnico Grassello di Calce Invecchiato) e in condizioni anaerobiche, controllato da personale qualificato.

CERTIFICAZIONE

Certificato di Invecchiamento: L1010-A IT-BS-001-Civitate Camuno 60 MESI

IMPIEGHI

Legante aereo per la preparazione di malte da muratura, allettamento o intonaco ad elevato grado di traspirabilità, indicato anche per usi in esterno.

CONSERVAZIONE

Il prodotto non ha limite di conservazione se stoccato in ambienti protetti dall'esposizione diretta al sole e dal gelo e in confezione integra e/o lontano dal contatto diretto con l'aria. Una volta aperta la confezione, lasciare sempre uno strato sottile d'acqua in superficie e mantenere il coperchio ben chiuso.

CONFEZIONI

Secchi in polietilene da 21 kg ca. Imballo su euro pallet.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e in tutti i casi di rischio di gelo. Non applicare a temperature superiori a 30°C, su superfici direttamente esposte al sole, in ambienti eccessivamente ventilati e in tutti i casi di rischio di rapida asciugatura.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è irritante per gli occhi e per la pelle. Usare dispositivi di protezione adeguati, guanti, occhiali, ecc. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.





GRASSELLO DI CALCE INVECCHIATO CALCICO - 60 MESI

SCHEDA TECNICA

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Sospensione acquosa di $\text{Ca}(\text{OH})_2$
Colore	Bianco
pH	12,5 (sol. satura acquosa a 20°C)
Solubilità	1,6 g/l (sul secco) a 25°C
Massa vol. apparente	1300 kg/m ³
Acqua libera	59,1%
Perdita al fuoco (1050 °C)	62,5%
CaO+MgO	97,6 % (dopo perdita al fuoco)
MgO	1,2 %
CO ₂	< 1 %
SO ₃	< 1 %
Impurità (SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃)	< 1 %

ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/06/2025

