



CALCELATTE EASY

SCHEDA TECNICA

Calcelatte Easy è una tinta per esterno con fissativo all'acqua. Le qualità ecologiche ed estetiche del Grassello di Calce rimangono inalterate, con il vantaggio della facilità di preparazione e di applicazione.

DESCRIZIONE

Pittura murale per esterni naturale, ecologica, formulata a base di Grassello di Calce Invecchiato cotto a legna finemente filtrato, carbonati e polveri di marmo selezionati. Calcelatte Easy è fornito in Kit, costituito da Grassello di Calce Invecchiato e Fissativo all'Acqua. Indicata per ottenere superfici dall'aspetto leggermente sfumato ed ombreggiato, conferisce quell'aspetto elegantemente mosso e vibrato tipico della nostra architettura storica. L'impiego del Grassello di Calce come legante conferisce elevata traspirabilità, favorendo la naturale diffusione dell'umidità ambientale attraverso l'intonaco e la muratura; l'elevata alcalinità della calce, inoltre, contrasta la formazione e proliferazione di muffe e batteri. Tutti questi elementi la rendono la scelta perfetta per progetti in bioedilizia e per interventi di restauro storico-architettonico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Calcelatte PRO si applica su intonaci di nuova e vecchia realizzazione, vecchie pitture e rivestimenti asciutti, compatti, assorbenti e coesi. In caso di supporti 'chiusi' poco assorbenti, come cartongesso o pareti già dipinte con pitture lavabili, oppure supporti costituiti da materiali eterogenei che determinano assorbimenti differenziati, preparare il supporto con una mano di **Calcelatte Fondo Aggrappante**. Eventuali fessure, crepe o buchi devono essere riparati con **Calcelatte Stucco Rasante**. In caso di dubbi sulla preparazione del supporto consultare la nostra pagina *Guide e Consigli* o contattare la nostra assistenza tecnica.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Per la preparazione e l'applicazione di Calcelatte PRO (bianco o colorato) si rimanda al **manuale d'uso** per il procedimento dettagliato. La tinta si applica a pennello con pennellate incrociate in 2 o 3 mani, inumidendo leggermente le pareti prima di ogni mano e attendendo l'asciugatura completa tra una mano e l'altra. Una confezione consente di tinteggiare fino a 50 m². In caso di dubbi sulla preparazione e applicazione consultare la nostra pagina *Guide e Consigli* o contattare la nostra assistenza tecnica.

COLORAZIONE

Calcelatte Easy può essere colorato con Calcelatte Pigmenti in Pasta o Calcelatte Pigmenti in Polvere. Per maggiori dettagli consultare le rispettive schede tecniche.

PROTEZIONE

In caso di superfici a esposizione diretta agli agenti atmosferici o in ambienti in cui è previsto diretto contatto l'acqua, proteggere Calcelatte Easy con trattamento idrorepellente a base di Sapone Nero o prodotto idrorepellente specifico per la calce (contattare nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni).





CALCELATTE EASY

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione (Kit)	Calcelatte Easy - 1 Secchio da 15 Kg Fissativo all'Acqua - 1 confezione da 1 litro
Diluizione	40-80 %
Resa	Fino a 50 mq ogni Kit
Permeabilità al vapore d'acqua	$S_d = 0,022 \quad \mu = 14$
pH	12,5
Massa volumica	1400 g/l
VOC (Dir. 2004/42/CE)	0,01 g/l Cat. A/c, valore limite 2010= 40/l
Granulometria	200 μm - S_2 medio
Tempo di stoccaggio	max 24 mesi in imballo chiuso al riparo dal gelo

CONSERVAZIONE

- Il prodotto non diluito mantiene le sue proprietà per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C. Eventuali rimanenze di prodotto vanno conservate nell'imballo originale ben chiuso e, se possibile, coperte con acqua.
- Il prodotto diluito e/o colorato deve essere applicato preferibilmente entro 3-4 giorni.

AVVERTENZE

- La calce è un materiale alcalino: si raccomanda l'uso di occhiali protettivi e guanti durante la preparazione e l'applicazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- Il prodotto deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza per ulteriori indicazioni.
- evitare l'applicazione con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C, poiché bruschi sbalzi termici ostacolerebbero la regolare carbonatazione e quindi l'indurimento del prodotto.
- È sempre consigliabile effettuare prove preliminari per verificarne la compatibilità con i diversi supporti e per valutarne copertura, colore e resa.
- Eventuali rimanenze di prodotto vanno conservate nell'imballo originale ben chiuso e, se possibile, coperte con acqua.
- Le superfici tinteggiate vanno protette dall'acqua battente per almeno 72 ore dall'applicazione.

Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

