



CALCELATTE STUCCO RASANTE

SCHEDA TECNICA

Da utilizzarsi in caso di supporti murari che necessitano di stuccatura e rasatura, prima del tinteggio. Un prodotto in pasta pronto all'uso, composto da Grassello di Calce Invecchiato e polvere di marmo.

DESCRIZIONE

Stucco Rasante in pasta, composto da Grassello di Calce Invecchiato cotto a legna e aggregato calcareo selezionato. L'impiego di Grassello di Calce conferisce elevata lavorabilità e traspirabilità, favorisce la naturale diffusione dell'umidità e contrasta la formazione di muffe e batteri.

IMPIEGHI

Calcelatte Stucco Rasante è impiegato nei seguenti casi:

- su supporti murari non omogenei, che richiedono rasatura o stuccatura prima della tinteggiatura;
- su pareti nuove, per correggere eventuali imperfezioni e ottenere una superficie liscia e pronta alla pittura;
- per riparare pareti danneggiate da crepe, fori o dislivelli;
- nel recupero di vecchie pareti usurate, con vernici scrostate o superfici irregolari;
- dopo la rimozione della carta da parati, per livellare il fondo ed evitare che le imperfezioni risultino visibili;
- su superfici in cartongesso, per coprire le giunzioni tra le lastre e uniformare l'aspetto finale.

PREPARAZIONE

Prodotto pronto all'uso. Mescolare il materiale, a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri, fino a ottenere un impasto omogeneo.

APPLICAZIONE

Inumidire leggermente il supporto prima dell'applicazione.

Stendere con una spatola di acciaio inox, in una o due mani, a rasare e in strato sottile. Lo spessore della singola mano non deve superare il millimetro.

Il prodotto può essere usato come finitura ad effetto materico, applicato a spatola o a pennello (a pennello, diluire con acqua al 10-20%).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1,6 kg/l
Consumo	• 0,8 kg/m² circa - singola mano • 1,6 kg/m² circa - due mani
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,06 m
Confezione	Secchio da 15 kg
Granulometria max	0,4 mm
pH	12,5
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C ± +30°C. Teme il gelo
VOC (Dir. 2004/42/CE)	0,16 g/l - cat. A/c, valore limite UE: 40 g/l (2010)





CALCELATTE STUCCO RASANTE

SCHEDA TECNICA

CONSERVAZIONE

- Il prodotto chiuso si conserva per 24 mesi in confezione integra, se mantenuto in luogo asciutto a una temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C.
- Il prodotto aperto mantiene le sue proprietà per un periodo di 12 mesi se conservato nell'imballo originale ben chiuso, in luogo asciutto e coperto con velo di acqua.

AVVERTENZE

- Evitare l'applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C per evitare bruschi asciugamenti che ne impedirebbero la regolare carbonatazione e quindi l'indurimento.
- Il grado di copertura, per effetto della carbonatazione del grassello non è valutabile durante o nell'immediatezza dell'applicazione, ma soltanto a superficie asciutta.
- Si consiglia di conservare eventuali rimanenze di prodotto nell'imballo ben chiuso e possibilmente coperto con acqua.

Attenzione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

