



# INTONACHINO GROSSO

SCHEDA TECNICA

## DESCRIZIONE

*Intonachino Grosso* è un rivestimento tradizionale, di natura minerale, con granulometria di 1 mm. Il rivestimento è realizzato con grassello di calce invecchiato e aggregato calcareo proveniente dalla stessa cava. Il naturale colore bianco del prodotto deriva dalla purezza della pietra e dal processo unico di cottura a legna che permette alla calce di non essere contaminata dalle ceneri di combustione.

## IMPIEGHI

*Intonachino Grosso* è pensato per la decorazione di pareti e soffitti, in tutti tipi di stanze, tra cui stanze umide, nuove o con supporti precedentemente preparati. È particolarmente adatto per il rivestimento di pareti che necessitano di un buon grado di diffusione del vapore acqueo. Permette di ottenere vari effetti decorativi di pregio in base all'esperienza, il gusto e la creatività dell'applicatore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere asciutte, compatte, prive di polvere, efflorescenze, sali, ecc. In caso contrario, è necessario applicare il *Fondo Aggrappante*.

Il *Fondo Aggrappante* va impiegato anche in caso di vecchi rivestimenti, pitture sintetiche, superfici di natura incerta, gesso o cartongesso:

- Nelle **superfici dipinte**, va eseguita una raschiatura seguita da lavaggio. Le parti non aderenti vanno raschiate, le crepe aperte e poi stuccate.
- Nelle **superfici nuove** come calcestruzzo, intonaci a base di calcestruzzo, gesso e cartongesso, è sufficiente applicare una mano di *Fondo Aggrappante*.
- Nelle **vecchie superfici** come intonaco tradizionale, pittura a tempera e pittura traspirante in buone condizioni, è sufficiente spazzolare la superficie prima di applicare una mano di *Fondo Aggrappante*.
- Nelle **superfici irregolari**, o **rivestite con cera o sapone**, è necessario carteggiare la superficie prima di applicare una mano di *Fondo Aggrappante*.

## MISCELAZIONE

*Intonachino Grosso* è pronto all'uso.

All'apertura della confezione, l'eventuale acqua superficiale va rimossa e rabboccata dopo l'uso del prodotto al fine di conservarlo correttamente per un utilizzo futuro. Mescolare il materiale, a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri, fino a ottenere un impasto omogeneo.

## COLORAZIONE

*Intonachino Grosso* viene fornito nel suo colore bianco naturale, ma può essere colorato con pigmenti naturali, in polvere o in pasta, compatibili con la calce.

Per dubbi consultare la nostra assistenza tecnica.

## APPLICAZIONE

La posa avviene a superficie completamente asciutta e a distanza di 6 ore in caso di applicazione del *Fondo Aggrappante*. L'applicazione avviene in un'unica mano. Stendere uniformemente uno strato di *Intonachino Grosso* con una spatola americana di acciaio, pulita, con bordi affilati e, se possibile, con angoli arrotondati al fine di evitare graffi sulla superficie. Si consiglia di schiacciare i grani in superficie con la spatola piuttosto che lasciare uno spessore in eccesso.

Appena lo strato applicato non attacca più al tatto, lisciare con un frattazzo per uniformare la superficie. Durante la fase di asciugatura compattare e lucidare la superficie, utilizzando se necessario uno spruzzatore ad acqua, fino a raggiungere l'effetto desiderato.

## ALTRI SUGGERIMENTI APPLICATIVI

*Intonachino Grosso* è un prodotto a grana grossa e può essere applicato come descritto per un effetto "grezzo", oppure in due mani, secco su secco (in quest'ultimo caso il consumo è leggermente aumentato).





# INTONACHINO GROSSO

SCHEDA TECNICA

## PROTEZIONE

Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore. La protezione può avvenire attraverso applicazione di cere, sapone nero e prodotti tipo silossanico, polimeri fluorurati e poliuretani bicomponente a base acquosa o a solvente.

## CONSERVAZIONE

- Il prodotto chiuso si conserva per 24 mesi in confezione integra, se mantenuto in luogo asciutto a una temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C.
- Il prodotto aperto mantiene le sue proprietà per un periodo di 12 mesi se conservato nell'imballo originale ben chiuso, in luogo asciutto e coperto con velo di acqua.

## NORME DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti.

I contenitori vuoti devono essere inviati agli impianti di riciclaggio.

## AVVERTENZE

- Quando possibile, utilizzare lo stesso lotto per un'intera parete.
- Evitare l'applicazione sulla stessa parete in tempi diversi.
- Durante l'applicazione la temperatura deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C.

In esterno:

- Evitare l'applicazione in pieno sole o in presenza di forte vento.
- Proteggere la superficie per 15 giorni dopo l'applicazione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| Tipo                   | Rivestimento decorativo in pasta a base di grassello di calce invecchiato e aggregato calcareo                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso specifico         | 1,6 ± 1,7 kg/l                                                                                                                              |
| Consumo teorico        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2,5 kg/m<sup>2</sup> circa - singola mano</li><li>• 3,2 kg/m<sup>2</sup> circa - due mani</li></ul> |
| Granulometria          | 1 mm                                                                                                                                        |
| Spessore rivestimento  | 1,50 ÷ 2,00 mm                                                                                                                              |
| Acqua di impasto       | Pronto all'uso                                                                                                                              |
| Permeabilità al vapore | alta 0,06 m<br>Ref. UNI EN ISO 7783-2:2001                                                                                                  |
| Asciugatura            | 48 ore con temperatura esterna di 20°C                                                                                                      |
| Indurimento            | 180 giorni                                                                                                                                  |
| pH                     | 12,5                                                                                                                                        |
| VOC Dir. 2004/42/EC    | Cat. A/c - 0,10 g/l di VOC<br>Valore limite UE: 40 g/l (2010)                                                                               |

