

Calcecanapa® Intonachino è un prodotto in pasta formulato con Grassello di Calce Invecchiato, polvere di marmo e canapulo finissimo.

DESCRIZIONE

Calcecanapa® Intonachino è un prodotto in pasta formulato con Grassello di Calce Invecchiato, polvere di marmo e canapulo finissimo.

Si utilizza come finitura con sfumature e cromatismi unici. L'ultimo strato, se lavorato con spatola in acciaio, crea raffinati effetti satinati dal forte impatto decorativo. La basicità della calce aiuta a proteggere le superfici da muffe e batteri, garantendo durabilità e salubrità.

DESTINAZIONE D'USO

Calcecanapa® Intonachino è una **finitura per interni**, adatta a **nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti e restauri**. Permette di ottenere superfici pregiate, lisce, sfumate e traslucide, con colori morbidi e vibranti, valorizzando ambienti come sale, scale, bagni e soggiorni. Ideale per progetti di bioedilizia, restauro e edilizia storica, è perfettamente compatibile con intonaci tradizionali e rappresenta il completamento ottimale dei cicli Calcecanapa.

COMPONENTI

Grassello di Calce Invecchiato, Polvere di marmo, Canapulo 0-1 mm e pigmento minerale in polvere.

Il prodotto si fornisce in kit, che comprende:

- **Prodotto in pasta** composto da Grassello di Calce Invecchiato e Polvere di Marmo - confezione da 15 Kg
- **Prodotto in polvere** composto da Canapulo 0-1 mm e pigmento minerale in polvere - confezione da 200 g

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Calcecanapa® Intonachino si applica su intonaci di nuova e vecchia realizzazione, vecchie pitture e rivestimenti asciutti, compatti, assorbenti e coesi. In caso di supporti 'chiusi' poco assorbenti, come cartongesso o pareti già dipinte con pitture lavabili, oppure supporti costituiti da materiali eterogenei che determinano assorbimenti differenziati, preparare il supporto con una mano di **Fondo Aggrappante**. In caso di dubbi sulla preparazione del supporto, consultare la nostra Assistenza Tecnica.

MISCELAZIONE

- Omogeneizzare il prodotto in pasta con trapano miscelatore;
- Aggiungere il prodotto in polvere e mescolare bene fino a completo inglobamento dello stesso;
- Aggiungere gradualmente 0,5 litri di acqua e lasciare riposare 5 minuti;
- Mescolare nuovamente aggiungendo eventualmente piccole aliquote di acqua fino a raggiungere la consistenza desiderata.

COLORAZIONE

Calcecanapa® Intonachino è disponibile in 8 colorazioni (vedi cartella colori), che donano alle pareti particolari effetti pastello lasciando ben visibile la texture del canapulo fine.

APPLICAZIONE

Calcecanapa® Intonachino si applica in due mani. Prima di stendere ogni mano, inumidire il fondo con acqua nebulizzata.

Prima mano

Stendere la prima mano con spatola in acciaio a rasare. Prima che il prodotto asciughi completamente, rifinire la superficie eliminando eventuali imperfezioni o accumuli di materiale. Lasciare asciugare per circa 12 ore.

Seconda mano

La seconda mano può essere effettuata in due differenti modalità:

- Effetto rustico chiuso: applicare con spatola in acciaio inox e, prima che asciughi completamente, rifinire con frattazzo in spugna umido.
- Effetto levigato: applicare con spatola in acciaio inox e, prima che asciughi completamente, rifinire con spatola in acciaio per stucchi, ripassando più volte la superficie per ottenere un effetto satinato liscio.

Si consiglia di evitare l'applicazione sulla stessa parete in tempi diversi, al fine di prevenire differenze di tonalità, giunzioni visibili e disomogeneità estetiche dovute a variazioni nei tempi di presa e asciugatura del materiale.

PROTEZIONE

Calcecanapa® Intonachino può essere protetto mediante Cera Liquida in microdispersione ad alta resistenza chimico-fisica, conferendo alla superficie un aspetto vellutato, traslucido e di grande pregio estetico. Effettuare il trattamento dopo almeno 48 ore dall'applicazione della seconda mano.

**CONSERVAZIONE E
SMALTIMENTO**

- Il prodotto chiuso si conserva per 24 mesi in confezione integra, se mantenuto in luogo asciutto a una temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C.
- Il prodotto aperto mantiene le sue proprietà per un periodo di 12 mesi se conservato nell'imballo originale ben chiuso, in luogo asciutto e coperto con velo di acqua.

Avanzi di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Durante l'applicazione e nelle 48 ore successive all'applicazione, la temperatura deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

| Tipo | Rivestimento decorativo |
|-----------------------------------|---|
| Confezione | <ul style="list-style-type: none"> Prodotto in pasta: Grassello di Calce e Polvere di Marmo - conf. 15 Kg Prodotto in polvere: Canapulo 0 - 1 mm e pigmento minerale in polvere - conf. 200 g |
| Consumo | 1,6 kg/m ² circa - due mani Il consumo varia in base al supporto. |
| Resa | 10 mq a confezione La resa varia in base al supporto. |
| Intervallo granulometrico | 0 - 1 mm |
| Permeabilità al vapore | alta 0,06 m Ref. UNI EN ISO 7783-2:2001 |
| Massa volumica allo stato fresco | 1,60 kg/l |
| Massa volumica allo stato secco | 1,30 kg/l |
| Calore specifico | 1200 J/kg K |
| Conducibilità termica UNI EN 1745 | $\lambda = 0,16 \text{ W}/(\text{mK})$ |
| pH | 12 |
| VOC Dir. 2004/42/EC | Cat. A/c - 0,16 g/l di VOC Valore limite UE: 40 g/l (2010) |

