

Stuoie portaintonaco

DESCRIZIONE

La canna palustre (*Phragmites Communis*) è una fibra vegetale, della famiglia delle più grandi graminacee nostrane, che cresce spontaneamente nelle zone paludose, ai margini dei laghi, fiumi e canali. Si caratterizza per un grosso rizoma nodoso da cui si ergono fusti flessibili che raggiungono altezza fino a 4 metri. La canna palustre viene tagliata stagionalmente (gennaio/giugno) per garantire il mantenimento dell'equilibrio ambientale. Quando si raccoglie nel periodo invernale il ghiaccio che si forma sull'acqua le rende secche, evitando così che si attui un processo di essiccazione artificiale.

CARATTERISTICHE

Interamente realizzata mediante la selezione e lavorazione di canna palustre, la stuoia viene tessuta legando saldamente le canne una ad una con un filo di ferro zincato seguendo la logica del passo alternato "una canna sì e una no". Questa particolare lavorazione garantisce la spaziatura ideale per permettere l'aggrappo meccanico e l'annegamento ottimale della malta da intonaco.

DESTINAZIONE
D'USO

Perfetto per pareti divisorie, contropareti, pareti in legno o murature disomogenee. Ideale per la realizzazione e il ripristino di controsoffittature tradizionali a canniccio. Studiata specificamente per aderire a intonaci a Calce Idraulica Naturale, Grassello di Calce, argilla e gesso.

POSA IN OPERA

Srotolare la stuoia sulla superficie. Fissare saldamente mediante graffe metalliche, chiodi a testa larga o viti con rondella inserite in corrispondenza del filo zincato di legatura. Accostare i rotoli adiacenti mantenendo la continuità geometrica del canniccio, evitando sormonti eccessivi che creerebbero spessori d'intonaco irregolari. Applicare il primo strato di intonaco premendo con forza per assicurarsi che la malta penetri negli interstizi tra le canne per aggrapparsi saldamente sul retro del supporto. Procedere poi con i successivi strati di finitura dopo la corretta asciugatura.

STOCCAGGIO

Conservare i rotoli in luogo asciutto e coperto in posizione orizzontale, avendo cura di ripararli da qualsiasi evento meteorologico. Rimuovere l'imballaggio solo quando si è in procinto di applicare i pannelli. Smaltire secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo	Stuoie in cannapalustre
Composizione	Canna palustre vergine
Dimensione rotoli	1,60 m × 10,00 m (Superficie rotolo: 16 m ²)
Spessore	0,5 cm
Coefficiente di diffusione al vapore acqueo	$\mu = 2$
Reazione al fuoco	Classe B2